



متوفرة على الموقع: <http://www.basra-science-journal.org>

ISSN -1817 -2695

دراسة تأثير إضافة مسحوق قشور المحار المستخرج من بحر قزوين على الخواص الميكانيكية للبولي اثيلين واطئ الكثافة (LDPE)

أحمد جاسم محمد

قسم علوم المواد ، مركز أبحاث البوليمر ، جامعة البصرة ، البصرة ، العراق .

E-Mails: ahamd.jasim@yahoo.com

الاستلام 6-6-2013 ، القبول 23-9-2013

المستخلص Abstract

تم في هذا البحث دراسة الخواص الميكانيكية لبوليمر الايثيلين واطئ الكثافة LDPE والمصنوع في معمل بتروكيماويات البصرة كداله للنسبة الوزنية لمسحوق قشور المحار المستخرج من بحر قزوين في إيران (0%, 2.5%, 5%, 10%, 15%, 20%) وعند حجم دقیقه أما اقل أو مساو إلى (250 μm) إذ تمت دراسة عدة متغيرات مثل الاستطالة وقوه الشد عند الوهن والقطع ومعامل يونك وبينت النتائج المستحصله ان المحار المضاف يعمل على تقليل الفراغات بين السلالس البوليمرية مما يعكس إمكانية البوليمر العالية بتحمل الإجهاد المسلط عليه وتكون درجة التجانس عاليه بين كل من البوليمر والخشوات ، وان زيادة نسبة الماثات تضفي زيادة صفة الصلابة على النماذج المحضرة عند النسبة المئوية (5%)،ودللت النتائج إن سلوك قوة الشد عند القطع يكون ذا تأثير عند النسبة (2.5 %) من المضاف بعدها تهبط بزيادة كمية المضاف إذ تكون لخشوات المحار كمواد مالئة تأثير على خصائص البولي اثيلين والذي له خصائص ميكانيكية ضعيفة لذلك تتحفظ قوة الشد عند القطع ويلاحظ ايضا انخفاض معامل يونك مع نسبة المضاف (10%) مما يعكس مرونة البوليمر المطعم بالمحار وتوسيع مدى التطبيقات لهذا البوليمر وبينت النتائج ان أعلى نقطه للإجهاد هي (10.15 N/mm^2)، وكانت أعلى قيمة لحد النتاسب (proportional limit) 143 N للنسبة الوزنية 5%.

الكلمات المفتاحية : البولي اثيلين واطئ الكثافة ، الخشوات ، المحار ، الخواص الميكانيكية .

1- المقدمة Introduction

الالكترونية، وعلى الرغم من هذا فلا تزال هنالك بعض المشاكل التطبيقية الهندسية للبوليمرات مثل قلة صلابتها (Strength)، قلة ملائتها (Stiffness)، مقارنة مع المعادن، ولقد استخدمت طرائق عديدة لتحسين هذه العيوب مثل التدعيم بالألياف أو يكون التدعيم بهيئة قشور (Flakes) أو حشوات (Fillers) أو دقائق (Particles)، وذلك لقوية تماسك جسيمات البوليمر [7-8].

وتعرف الحشوات (Fillers) على أنها مواد صلبة تضاف للبوليمرات لتحسين خواصها وتقليل كلفتها ولها تأثير معاكس للملدنات حيث تقلل من ليونة البوليمر، او تعرف على أنها مواد عضوية او لاعضوية تضاف للبوليمر اما لغرض زيادة حجم المادة الدائنة مما يخفض من كلفتها وفي هذه الحالة تسمى بالmallات الخاملة او قد تحسن بعض الخواص الميكانيكية وتدعى في هذه الحالة بالmallات الفعالة [9-11].

ويمكن تقسيم الحشوات (Fillers) بالنسبة لفعاليتها إلى الأقسام التالية [12-13].

أ - حشوات فعالة (Active fillers): وهي الحشوات التي تلعب دوراً كبيراً في تقوية المواد المرنة والمطاط وان إضافة هذه الحشوات الفعالة تحت درجة الانتقال الزجاجي تقلل الهشاشة.

ب - الحشوات غير الفعالة (Inactive fillers) : تستعمل هذه الحشوات لتقليل كلفة المادة ولتحسين المنتجات البوليمرية من حيث الشكل والحجم، وبذلك فان نسبة الحشوة للمادة تكون مهمة جداً وتكون هذه الحشوات عضوية مثل (النایلون والرايون) او غير عضوية مثل (الزجاج والكاربون).

تلعب عدد من العوامل المختلفة مثل (حجم الحشوات ، طبيعتها العضوية ، تركيزها وطبيعة التداخل مع

عرف الإنسان البوليمرات منذ القدم كونها موجودة أساساً في الطبيعة (Natural polymer) واستخدمها في حياته اليومية كالقطن والحرير والمطاط وغيرها من المواد الطبيعية [1]، لكن بزوج هذا العلم كان بعد الثلاثينات من القرن الماضي، إذ أدى التطور السريع في تكنولوجيا التقنيات الحديثة خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي إلى تطوير مواد جديدة مختلفة ذات خصائص فريدة من أهمها المواد البوليمرية، وتعد البوليمرات اليوم من أهم المواد الأساسية التي استخدمت في التطبيقات الطبية والعسكرية والهندسية والزراعية [2].

تعرف البوليمرات (Polymers) بأنها عبارة عن مركبات كيميائية عملاقة مكونة من عدد كبير من المجاميع الذرية المرتبطة مع بعضها بواسطة أواصر كيميائية مكونة سلسل طويلة، وتدعى عناصر هذه السلسل بالوحدات المتكررة وتسمى المونومر (Monomer) التي تمثل الوحدة الأساسية لبناء البوليمر [3-5].

بعد البولي اثيلين بنويعيه العالي والواطئ الكثافة من البوليمرات التي تمتلك خواص مهمة ومرغوبة بها مثل امكانية الحصول عليه بدرجة حرارة عالية من التبلور وامكانية تحويلة الى بولي اثيلين متشابك عرضياً اضافة الى امكانية تركيبه بحيث يتصرف تصرف البوليمرات المتشكلة حرارياً وذلك باستخدام طرائق مختلفة مثل الاشعاع او البيروكسيدات او السليفات حيث يمكن الاستفادة من بعض هذه الخواص للحصول على كتل بوليمرية مقاومة للتصدع الاجهادي ذات مقاومة افضل للمواد والمذيبات الكيميائية واكثر صلابة وذات استقرار حراري افضل [6].

تدخل البوليمرات في استخدامات واسعة في المجالات التكنولوجية والصناعية والتطبيقات

مضاف إليها مسحوق من المحار المستخرج من بحر قزوين في ايران ، هذا المضاف يمتاز بتوفه على نطاق واسع والذي لا يمتلك اية كلفة اقتصادية .

مصفوفة البوليمرأضافة الى تركيبها الكيمياوي () دوراً مهماً في تحديد الخواص الفيزيائية للمترابقات البوليميرية [14].

الهدف من هذه الدراسة هو تصنيع بوليمرات متراكبة من البولي اثيلين واطئ الكثافة (LDPE)

2- الجانب العلمي Experimental Side

1-2-المادة الأساسية :

(بصرة - عراق) على شكل مسحوق والجدول رقم (١) يوضح بعض الخصائص ل هذا البوليمر النقي المستخدم في هذا البحث.

استخدم في هذا البحث البولي اثيلين واطئ الكثافة (Low Density Polyethylene) والمنتج من قبل الشركة العامة لصناعات البتروكيميائية

الجدول رقم (١) بعض خصائص البولي اثيلين واطئ الكثافة المستخدم في البحث.

Property	LDPE
Trade Name	Scpilex (463)
Density (g/cm ³)	0.921-0.924
Melt Index (g/10min)	0.28-0.38

2-ملحمة (Fillers) :

منشأ فرنسي ،وبعدها تمت معالجة مسحوق المحار بواسطة مرشح سلكي مساو أو اقل من (250 μm)،والشكل (1) يوضح صورة فوتوغرافية لقطع المحار قبل طحنها.

استخدم المحار الذي تم استخراجه من بحر قزوين في ايران كحشوات تقع ضمن صنف الحشوات العضوية الطبيعية [15]،وتم طحن المحار في البداية من خلال تكسيره إلى أجزاء صغيرة ثم طحنت هذه الأجزاء الصغيرة بواسطة ماكينة طحن كهربائية ذات



الشكل رقم (1) : صورة فوتوغرافية توضح المحار المستخرج من بحر قزوين في إيران

3-3- تحضير النماذج :

اعتتماداً على كثافتها، وبعد عملية المزج يتم كبس المزيج باستخدام المكبس البيدروليكي والمصنع داخل القطر والمجهز بنظام تبريد ومنظومتين للتسخين وتحت درجة حرارة (175°C) وضغط (15 min) ولمدة (3min) ثم يرفع الضغط إلى (15 tan) . (10 min) .

يتم تصنيع النماذج باستخدام جهاز المازج البائق (Mixer and extruder) من قبل شركة (Haake) الأمريكية ودرجة حرارة (160°C) بالإضافة النسب الوزنية المعيينة ويتم بعدها تدوير المزيج ويحدود 50 دورة بالدقيقة ولمدة (10min) إذ أن اكبر كمية يمكن مزجها بهذا الجهاز تتراوح بين -45

4-2- تقطيع النماذج :

شركة (CEAST) الإيطالية للحصول على النماذج الخاصة بالقياسات ذات السمك (2.4 mm) وكما مبين في الشكل (2) .

يتم سحب النموذج ذو الإبعاد (20X20)cm بعد عملية الكبس إلى جهاز التقطيع حيث تقطع النماذج باستخدام الجهاز Automatic Hollow Diepunch-code 6050/000) والمجهز من قبل

5- فحص النماذج :

النماذج وتم حساب مقاومة الشد Q من خلال المعادلة التالية [16]:


$$Q = F / A \quad (N/mm^2)$$

حيث F = قوة القطع (N) و A = مساحة قطع النموذج (mm^2) .

تم استخدام جهاز (Tensile) ذو المنشأ الألماني لفحص النماذج من خلال قياس مقاومة الشد والمطاوعة، وجرى فحص النماذج ضمن المواصفات [ASTMD638(1977)] [15]، وبواسطة هذا الجهاز سجلت منحنيات الإجهاد - المطاوعة لجميع

(Young's modulus) $Y = \text{stress}/\text{strain}$

وبحسب معامل يونك للنماذج بالاستناد من منحنيات
الاجهاد - المطاوعة وبحسب العلاقة الآتية:




الشكل رقم (2) نموذج فحص مقاومة الشد

3- النتائج والمناقشة Results and Discussion:

قبل ان يوهن تدعى قوة الشد وتمثل نقطة الخضوع نهاية السلوك المرن في البوليمر ، وبعد نقطة الخضوع تكون التغيرات الطارئة على البوليمر غير معكosa اي لا يستطيع النموذج الرجوع إلى إبعاده الاصليه عند إزالة الإجهاد فيبقى مشوهاً لأن الطاقة المصروفة هنا تستهلك في فك الاشتباك الفيزيائي بين سلاسل البوليمر وقد تؤدي إلى كسر بعض الأواصر الرئيسية في البوليمر . بعد منطقة الوهن نلاحظ زيادة الإجهاد تدريجياً ويعود سبب ذلك إلى ترتيب سلاسل البوليمر باتجاه محور السحب وبذلك تزداد قوة النموذج وبزيادة هذه القوة يبلغ النموذج مرحلة التمزق (fracture) ، وقد تم الحصول على حد التناسب للبوليمر (proportional) (limit) النقى وقيمه 132 N ، بينما كانت قيم حد التناسب 138 N و 133 N و 116 N للنسبة الوزنية 20% و 15% و 10% على التوالي . أما بالنسبة الوزنية 5% فكانت أعلى قيمة لحد التناسب وقيمتها 143 N .


من طبيعة منحني الإجهاد - المطاوعة يمكن الحصول على معلومات مفيدة عن خصائص البوليمر من حيث قوته ومتانته ومرونته وأقصى جهد يتحمله النموذج وأقصى استطالة قد تحدث في النموذج ، والشكل (3) يبين منحنيات الإجهاد - المطاوعة للنسبة الوزنية (0, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %) اذ نلاحظ إن الجزء الأول من المنحني هو عبارة عن خط مستقيم وهذا يعبر عن المرونة اذ ينطبق قانون عليها هو في هذه المنطقة ، و بعدها نحصل على ميل للمنحني والذي يمثل معامل المرونة وهو النسبة بين الإجهاد والاستطالة ، وفي هذه المنطقة فعند إزالة الإجهاد عن النموذج يسترجع النموذج إبعاده الاصليه لأن الطاقة المصروفة تكون مخزونه بشكل طاقة مرنه وعندما يتجاوز النموذج هذه المنطقة فإما إن يتمزق عندما يكون البوليمر هشاً وإما أن يوهن عند نقطة معينة والتي تمثل اضعف نقطة وبذلك يقل الإجهاد ، وان أعلى إجهاد يتحمله النموذج



شكل (3) العلاقة بين الإجهاد والمطاوعة المضاف المحار لبوليمر LDPE.

تصل إلى القيمة العظمى لها عند النسبة (10%) وهي (39.4%) و يكون البوليمير عند هذه النسبة عالي المرونة و قليل الصلادة أي أن السلسل البوليميرية تكون غير مقيدة أي تكون حرية الحركة نتيجة عدم تجانس الخليط، وبما إن طبيعة مسحوق المحار التي تسم بالصلابة التي بدورها تزيد من صلابة البوليمير و تقلل الاستطالة بزيادة تركيز المضاف و ذلك فيعمل على زيادة كثافة البوليمير [14].


يبين الشكل (4) العلاقة بين النسبة المئوية للاستطالة في النموذج مع تركيز المضاف، ان استطالة البوليمر تبدأ عند النسبة المئوية (0 %) للبوليمر النقي وهي 2.5% ثم تنخفض عند النسبة المئوية (105.5 %) وهي 12.6% اي يكون البوليمر قليل المرونة وذو صلادة عالية فيعمل مسحوق المحار على ملي الفragات بين السلالسل الرئيسية للبوليمر فيعيق ويحد حركة السلالسل وبذلك نقل الاستطالة ثم تزداد إلى إن




شكل (4) العلاقة بين الاستطالة وتركيز المضاف المحار لبوليمير LDPE.

النسبة المئوية للمضاف (10%-20%) بينما تتحفظ قيم الشد عند القطع بزيادة النسبة المئوية للمضاف وهذا يدل على إن مسحوق قشور المحار يعمل على تحسين خاصية الصلادة عند (5%) إذ يصل البولимер إلى حد من الصلاة عند هذه النسبة بتأثير التوزيع المتجانس للمادة ذات الطبيعة الصلبة ، وبعدها يبدأ السلوك بالانخفاض عند زيادة تركيز مسحوق قشور المحار ، إذ تعمل الحشوat كمواد مائة بالتأثير على البولимер [7].

الشكلان (5,6) يوضحان العلاقة بين قوة الشد عند الوهن (Stress at yield) وقوة الشد عند القطع (Stress at Break) على التوالي مع نسبة المضاف إلى البوليمر ، ويتبين من الشكلين (5,6) إن سلوك قوة الشد عند الوهن والقطع يكون ذات تأثير منخفض عند النسبة (2.5 %) من المضاف، ثم تزداد إلى إن تصل إلى القيمة (7.51 MPa) عند النسبة (5 %) لقوة الشد عند القطع و (11.7 MPa) إلى لقوة الشد عند الوهن ، ونلاحظ بان قوة الشد عند الوهن تزداد عند زيادة




شكل (5) العلاقة بين قوة الشد عند الوهن مع النسب الوزنية لقشور المحار المضاف إلى LDPE .



شكل (6) العلاقة بين الشد عند القطع مع النسب الوزنية لقشور المحار المضاف إلى LDPE .

النسبة (10%) للمضاف إلى عدم تجانس النموذج بالرغم من ان خلط النماذج تم في الظروف نفسها وهذا يدل على ان البوليمر يملك صفة عالية للمرنة وقلة في الصلادة عند هذه النسبة، وهذه النتائج تتطابق مع الكثير من الابحاث الاخرى في هذا المجال [17]. إما عند النسبة (15%) يملك البوليمر صفة الصلادة وقله في المرنة .

الشكل (7) يوضح تأثير مسحوق قشور المحار على معامل المرنة (معامل يونك) والذي يعرف على انه نسبة الإجهاد (Stress) إلى الاستطالة (Elongation) للمواد الصلبة فقط، ويتبين من الشكل انخفاض معامل يونك عند النسب الوزنية لقشور المحار المحصورة بين (5-10%) وكذلك (15-20%) وهذا يقودنا إلى أن مسحوق المحار يعمل استطالة البوليمر، وربما يفسر الهبوط في معامل يونك عند



شكل (7) العلاقة بين معامل يونك وتركيز المضاف المحار لبوليمير . LDPE

Conclusion - الاستنتاجات 4

زيادة كثافة البوليمير فيعيق ويحد من حركة السلسل فتقل بذلك الاستطالة إضافة إلى طبيعة المسحوق التي تتسم بالصلابة والتي بدورها تزيد من صلابة البوليمير، ويعتبر البولي إثيلين واطي الكثافة مع النسبة (5%) مضاد قشور المحار أكثر تجانساً من باقي النسب الوزنية الأخرى ، وكانت أعلى قيمة لحد التنااسب 143 N للنسبة الوزنية 5%، بينما كانت أقل قيمة لحد التنااسب N 116 للنسبة الوزنية 10%.

نستنتج بان إضافة مسحوق قشور المحار إلى البولي إثيلين واطي الكثافة له تأثير كبير على الخواص الميكانيكية ويمكن القول أن نسبة (10%) من مسحوق المحار كانت النسبة الأفضل لصفة المرونة للبوليمير بينما النسبة (5%) كانت الأفضل لصفة الصلادة للبوليمير نتيجة التوزيع المتجانس للمحار داخل الشبكة البوليميرية والذي يملأ الفراغات بين السلسل البوليميرية، و يعمل مسحوق المحار على

المصادر References

- [1]L. W. McKeen, "The Effect of Temperature and other Factors on Plastics and Elastomers, Second Edition", William Andrew Inc.(2008).
- [2]K. I. Ajeel and H.. F. Hussien, " Iraqi J.Polym.", 7, 1, 75-82 , (2003).
- [3]M. P. Stevens, "Polymer chemistry", Newyork, Oxford, (1999).
- [4]جمال الرفاعي ،فارس السويم "البوليمرات تركيبها وخصائصها "معهد بحوث البتروكيميابيات ، المملكة العربية السعودية ،2011م.
- [5]S.H.AL-tamimi "Study of dielectric properties for composites high dielectric constant " M.Sc.Thesis,

- Iraq, Collage of Education, Basra University,(2012).
- [6]E. Krijnen, M. Marsman and R. Holweg, Journal of Coated Fabrics, vol. 24, Oct. 152–161, (1994).
- [7]Nadhim A.,Hameed A. Hamadi,Thamir Salman,Wael A.S. and Abdullah K. journal of al-qadisiyah for pure science , Vol.17, 1–16, (2012).
- [8]علي فليح ، نبيل محمد العبيدي " الكيمياء الصناعية وخاماتها " جامعة البصرة ، (1989).
- [9]Hameed A. Hamadi,Nadhim A., Wael A.S. and Abdullah K.. journal of al-qadisiyah for pure science , Vol.16, 1–10, (2011) .
- [10]W.Callister," Materials science & Engineering an intoduation ", Jone Wiley , 6th Ed, (2003).
- [11]اريج رياض سعيد ،نور الدين رفيق " قسم العلوم التطبيقية ، الجامعة التكنولوجية ، بغداد، مجلة الهندسة والتكنولوجيا ،المجلد 29 ، العدد 15 .(2011)
- [12]M.S Bhatnagar"A Textbook of Polymers, Chemistry and Technology of polymer Processing and Aapplication", By Dr. Published by S. Chand& Company LTD, New Delhi,(2004).
- [13] علي حسين ، ليث وضاح حسين، اسيل محمود "العدد 5 ، المجلد 18 ، ايار ، 2005 م"
- [14] Hameed A., Nadhim A., Wael A.S. and Abdullah K., journal of al-qadisiyah for pure science , Vol. 14 , 1–10, (2010).
- [15] B. V. Kokta, R. G. Raj, D. Maldas and C.Daneault, J. Appl. Polym. Sci. , 37, 1089 -1103 (1989).
- [16]علي العزاوي، بلقيس الدباغ ،سلام الحداد "مجلة الهندسة والتكنولوجيا ، المجلد 28 ، العدد 13 ، 2010
- [17] W.A.S. Abdul Ghafor & M.N. Kalaf, Iraqi J. of Polymers, 7, 21–33, (2003).

Study the effect of adding oyster shells powder extracted from the Caspian Sea on the Mechanical Properties of Low Density of Polyethylene (LDPE).

Ahmed. J. Mohammed

Polymer Research Centre / University of Basra / Basra / Iraq.

E-Mails: ahamid.jasim@yahoo.com

Abstract:

The Study of the Effect of oyster from the Caspian Sea on the Mechanical properties of low density polyethylene (LDPE), which is manufactured in the General state company of petrochemical industries, Basra, as function of the percentages of oysters extracted from the Caspian Sea in Iran (2.5%,5%,10%, 15%, 20%), at particular size. ($\leq 250 \mu\text{m}$) were investigated through several variables, such as, Young's modules, strength, and elongation. The obtained results were appeared that the added oyster act to reduce the spaces between the polymer chains, which reflects the high ability of the polymer against the applied stress, and a high degree of homogeneity between the host polymer and the added fillers, and this increase will give further property that increase the hardness of the prepared specimens, the results lead to that the strength at both break will be affected little till the percentage (2.5%), and lowered after that with increasing the percentage also indicate an lowered in young's modules at the percentage (10%), which reflects the increase in the ductile of the polymer grafted with eggshells and wide range of the application for this polymer. The results also appear that the highest point of the stress is (10.15 N/mm^2). The proportional limit was 143 N for 5%.