

دراسة قابلية بوليمرات مضافة للخرسانة في تكوين معقدات مع بعض الايونات الثقيلة السامة

هناء حميد حداد ، و داد صالح حنوش، ميادة عبد الله عدنان

قسم الكيمياء/ كلية العلوم / جامعة البصرة

ISSN-1817-2695

((الاستلام 2008/8/5، القبول 2009/2/11))

المستخلص:-

تتضمن هذه الدراسة تحضير نوعين من الراتنجات المخليبة وهي راتنج بولي كحول فورفورال المحضر من بلمرة كحول الفورفورال. مسندا الى الرغوة الاسفنجية (رغوة البولي يوريثان) PU. واستعمال احد اللواصق التجارية وهو الغراء Glue كراتنج مخليبي وتم تشخيص البوليمرات المحضرة باستعمال مطيافية الاشعة تحت الحمراء (FTIR) درست الخصائص التحليلية لهذه الراتنجات من حيث قابليتها للاتحاد مع الايونات ثنائية الشحنة (Hg^{2+} , Pb^{2+} , Cd^{2+}) وذلك بخلط هذه الراتنجات في الخرسانة Concrete وينسب مختلفة لغرض التخلص من هذه الايونات السامة وباستعمال الحالتين الاولى عند وجود الايونات داخل تركيبة الخرسانة، والثانية عند وجودها خارج الخرسانة شملت الدراسة تأثير عاملي الزمن والدالة الحامضية على كفاءة التخلص من هذه الايونات في الحالتين وذلك عند وجود هذه الايونات بتركيزين (100 ppm) و (50 ppm) باستعمال محاليلها في خلط الخرسانة وغمر الخرسانة بها وجد ان كفاءة التخلص من هذه الايونات يزداد بزيادة الفترة الزمنية وتبقى هذه الزيادة طردية حتى الوصول الى حالات التوازن التي تتراوح معظمها بين (12-18) يوماً وتستمر الى نهاية الشهر وهذه الكفاءة تتأثر بالدالة الحامضية فعند استعمال الغراء (Glue) للتركيزين (M^{2+} 50 ppm 100 ppm) تكون افضل دالة حامضية للحالتين حسب الترتيب التالي:

اذ اظهرت هذه الراتنجات كفاءة عالية في التخلص من تلك الايونات. ومن ناحية اخرى جرى قياس تركيز المواد الصلبة المذابة الكلية (TDS) في المحاليل التي غمرت الخرسانة فيها. ف لوحظ من خلال النتائج ان العلاقة عكسية بين الدالة الحامضية و المواد الصلبة المذابة الكلية (TDS) هذه الايونات الثقيلة داخل الخرسانة و خروج ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم و غيرها التي تكون موجودة في التركيب الكيميائي للأسمنت الى المحاليل التي غمرت فيها الخرسانة. وتم دراسة تأثير الراتنجات على مقاومة انضغاط الخرسانة وبنسبها المختلفة اذ وجد بصورة عامة ان زيادة نسبة الراتنج تؤدي الى زيادة مقاومة الانضغاط ويكون ترتيب الراتنجات على زيادة مقاومة الانضغاط حسب الترتيب التالي: $PU > Glue$

المقدمة:-

التلوث البحري بالمخلفات الصناعية تلك التي تنتج عن الصناعات الكيميائية مثل صناعات الورق، او الاصباغ، والنسيج، وصناعة المبيدات الحشرية ومستحضراتها، فمخلفات هذه الصناعات تلوث البيئة المائية بمركبات كيميائية شديدة الخطورة والسامة وبمعادن ثقيلة سامة مثل الزئبق والرصاص والكاديوم والزرنيخ وغيرها الأمر الذي يؤدي الى حدوث كارثة بيئية وإنسانية كبيرة [2] .

عرفت مشكلة تلوث المياه منذ زمن بعيد، ومع زيادة عدد السكان وازدياد النشاط الصناعي وتنوعه ازدادت نسبة التلوث واصبح ماء الاساله غير مناسب للشرب او للاستهلاك المنزلي وكذلك المجالات الاخرى كالزراعية والصناعية [1] . تعد المخلفات الصناعية واحدة من اخطر ملوثات البيئة المائية فقد يترتب على وجود هذه المخلفات في البحيرات والأنهار نتائج سيئة جدا على الكائنات الحية فيها أو المرتبطة بها. ومن اخطر انواع

الجزء العملي :

المواد الكيميائية والإنشائية:

استخدمت العديد من المواد الكيميائية المختبرية والتجارية لتحضير الراتنجات ، فضلاً عن استخدام بعض المواد الإنشائية لتحضير الخلطات الخرسانية الخاصة في هذه الدراسة .

المواد الكيميائية المجهزة من شركة Fluka:

هيدروكسيد الصوديوم، وحامض الفسفوريك، والايثانول، و(10-1) فينانثرولين، اثلين ثنائي امين رباعي حامض الخليك EDTA - محاليل قياسية لنترات الفلزات الثنائية (كاديوم، رصاص، زئبق) بتركيز (1000 mg /L)

المواد الكيميائية المستوردة من شركة (B.D.H):

حامض الكبريتيك المركز، وحامض الهيدروكلوريك، وكلوريد الكالسيوم اللامائي، وجيلاتين، وصبغة الايوسين، وثنائي الثايوزون، Na_2SO_3 ، الامونيا .

المواد الكيميائية المستوردة من شركة (H&W):

هيدروكسيد الامونيوم، وبارا تلوين حامض السلفونيك.
المواد المجهزة من الاسواق المحلية:
الغراء - مثيلين داي فنييل داي ايزو سيا نيت (MDI)
الفورفورال (Furfural) ($C_5H_4O_2$)
عزل مادة الفورفورال من السائل الاسود (Black Liquor)
المجهز من الشركة العامة للصناعات الورقية وذلك بعملية التقطير البسيط وبدرجة (165 °C).

الاسمنت Cement

استخدم الاسمنت البورتلاندي (العادي) ايراني المنشأ.

الحصى Gravel

أستخدم الحصى المتوفر محلياً ذو التدرج التالي :

جدول (1): تدرجات الحصى المحلي

Sieve Size (mm)	25	19	9.5	4.75	2.36
% Pass	100%	91%	38%	4%	0%

الرمل Sand

أستخدم الرمل المحلي ذو التدرج التالي :

جدول (2) : تدرجات الرمل المحلي المستخدم

Sieve Size(mm)	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15
%Pass	100%	98%	92%	77%	50%	18%	5%

الأجهزة المستخدمة :

جهاز الأشعة تحت الحمراء -Fourier Transform Infra-Red (FTIR)
انتاج شركة Shimadzu نوع 8400s.

قيست النماذج الصلبة على هيئة اقراص من مادة KBr، في حين النماذج اللزجة قيست على هيئة اقراص من NaCl.

جهاز قياس مقاومة الانضغاط Compressive Strength Measurement
أنتاج الشركة اليابانية Maruto Testing Machine Co.

جهاز قياس الفلورة Spectro Fluorophotometer
أنتاج شركة Shmadzu من نوع 540.

جهاز قياس الدالة الحامضية (pH-Meter):
استخدم جهاز قياس الدالة الحامضية من نوع Hi98107 من انتاج شركة HANNAInstruments.

جهاز الهزاز (Shaker):
استخدم جهاز الهزاز من نوع Orbital Shaker، Gallenkamp، SGM 3000100.

جهاز مطياف الأشعة المرئية و فوق البنفسجية (UV-Visible) Spectrophotometer
قيست الامتصاصية لعنصري الرصاص والكاديوم ، وهو

من انتاج شركة Labomend، Inc،USA.

جهاز قياس الاملاح الذائبة الكلية (TDS)
انتاج شركة HM , Digital , inc كوري المنشأ من نوع رقمي Digital .

الميزان الحساس Sensitive Balance
نوع Sartorius- model Blzlos- max =210- d=0.1
الميزان التقريبي Insensitive Balance
نوع Sartorius-98648-008-56.

طرائق العمل:

أ- تحضير راتنج PU :-

يتم تحضير هذا الراتنج على ثلاث مراحل

1- تحضير كحول الفورفورال (FA):

حضر وعاء التفاعل المهيء داخل حمام ثلجي والمجهز بمزج ميكانيكي ومحرار بـ (50) غرام (0.52 مول) من مادة الفورفورال المقطر حديثاً ، اذ يجري التحريك لحين بلوغ درجة الحرارة ما بين (5-8) م بعدها يضاف محلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 33% (43) غرام تدريجياً مع التحريك المستمر والمحافظة على درجة الحرارة حتى الوصول الى اعلى من 20م بعد اكمال الاضافة، يحرك المزيج لمدة ساعة كاملة وبذلك الدرجة الحرارية اذ نلاحظ ترسب مادة بيضاء هي عبارة عن ملح الحامض للمركب (2-فيوران كاربوكسيليت) دلالة على حصول التفاعل وتكوين مادة كحول الفورفورال

[3] تبخر الطبقة العضويه للحصول على سائل زيتي ذات لون اصفر فاتح (درجة غليانه 172 م) [4]
استعملت هذه المادة لتحضير البولي كحول الفورفيرال.

2- تحضير البولي كحول الفورفورال (PFA) [5]:

أخذ 10 غرام من مادة كحول الفورفورال المحضر حديثاً و اضيف اليه 0.6 غرام من حامض الكبريتيك ذي التركيز (1M) و خلطه جيداً وتركه بدرجة حرارة المختبر ، بعد مرور حوالي

ساعتين لوحظ زيادة في لزوجة المحلول وهذا دليل على حصول عملية البلمرة اذ ترك المزيج ليلة كاملة في تلك الدرجة للحصول على سائل لزج كثيف القوام ذي لون بني. [3] .


3- تحضير البولي يوريثان (PU) [6] :

حضر بولي يوريثان صلد من تفاعل بولي كحول الفورفورال مع مثلين داي فنيل داي ايزو سيا نيت (MDI) باستعمال عامل مساعد من بارا تلوين حامض السلفونيك .ان التفاعل الرئيس يمكن من خلال تفاعل مجاميع الهيدروكسيل الموجودة في بولي كحول الفورفيرال مع مجاميع الايزو سيانيت الموجوده في مثلين داي فنل داي ايزو سيانيت MDI . ترك التفاعل لمدة يوم في درجة حراره الغرفة الاكمال عملية البلمره ثم وضع في درجة حراره 130 c لمدة تتراوح بين 3-4 ساعه لاكمال عملية التصلب - 10 [11]

الغراء Glue:

وهو عبارة عن مستحلب بوليمري من مادة البولي خلات الفينيل ويعد الغراء Glue كراتنج مخلي له القابلية في سحب الايونات والمقارنة بينه وبين راتنج PU في الدراسة التحليلية بعد اضافته الى الخلطة الخرسانية ويبين الشكل (1) التركيب الكيميائي للغراء .

Glue



شكل (1) تركيب الغراء

ومن ناحية أخرى حسب الوزن الجزيئي للبوليمر المتكون (Mn) باستخدام المعادلة أدناه (1) وبطريقة تحليل المجموعة النهائية (Engl Grop Analysis).

$$Mn = (2 \times 56.1 \times 1000) / (A+B) \dots\dots\dots (1)$$

اذ (56.1) يمثل الوزن الجزيئي ل (KOH) المستخدم في عملية التسحيح و (A) يمثل العدد الحامضي Acid Number وقد كان يساوي هنا (1.9 m KOH/g sample) في حين (B) يمثل العدد الهيدروكسيلي Hydroxyl Value والذي يساوي (98 m KOH/g sample) وتطبيق المعادلة (2) يكون الوزن الجزيئي للبوليمر المحضر هو بحدود (1123 g/mole) واستخدم هذا البوليمر مباشرة لتحضير الرغوة الإسفنجية.

مختلفتان في الدراسة التحليلية لتقدير ايونات الزئبق بمطيافية الفلورة وتقدير ايوني الرصاص والكاديوم بقباسات الاشعة فوق البنفسجية والمرئية، كما جرت دراسة حول تأثير الراتنجات كمضافات للخرسانة Concrete من خلال قياسات مقاومة الانطغاط.

(100ml) من الماء اللأأيوني Deionized Water لمدة شهر كامل .

2- طريقة عمل الخلطة الخرسانية خالية من ايونات العناصر.
تحضر المواد الاولية للخرسانة حسب النسب الموضحة في الجدول رقم (3) بعد غسل وتجفيف الركام (الحصى والرمل) بصورة جيدة وتمزج المكونات الراتنج جيداً لضمان توزيعه بصورة منتظمة في الخلط يكون الخلط بواسطة الماء اللأأيوني Deionized Water وتصب في القالب وتترك يدوي وترص جيداً وتسوى بواسطة مالح وتترك مدة (24) ساعة ثم يفتح القالب وتغمر الخرسانة في وعاء مغطى يحتوي على (100ml) من محلول ايونات العناصر (Hg,Pb,Cd) بتركيز (100ppm) و (50ppm) لضمان وجود الايونات خارج الخرسانة ولمدة شهر كامل.

1- تم تشخيص مراحل تحضير راتنج PU بتقنية (FTIR) [3].

2- تم تشخيص البوليمر الناتج (PFA) باستخدام تقنية FTIR ومن خلال الطيف الموضح في الشكل 3 لوحظ وجود حزمه في الموقع ($3116, 1508, 1149, 1014, 735 \text{ cm}^{-1}$) تعود الى حلقة الفيوران فضلاً عن ذلك وجود حزمتين في الموقع ($1560, 790 \text{ cm}^{-1}$) تعزى الى مجموعة -CH- الرابطة لحلقة الفيوران وأهتزاز (-C=C-) في الموقع (1640 cm^{-1}) لحلقة الفيوران على التوالي وحزمه في الموقع (3450 cm^{-1}) وحزمه في الموقع (1714 cm^{-1}) قريب الى مجموعة الكاربونيل الناتجة عن وجود قسم قليل من مجاميع التي تتكون بفعل فتح الحلقة.

الدراسة التحليلية:

تشمل الدراسة التحليلية للراتنجات قابلية احتواء (سحب) ايونات العناصر التي قد تتواجد في الماء المستخدم في عمل الخلطات الخرسانية او احتمالية وجودها في مكونات الخرسانة Concrete مثل الاسمنت والركام Aggregate ودراسة العوامل المؤثرة في كفاءة سحب الراتنجات للايونات من خلال الدالة الحامضية والزمن مع قياس تركيز الاملاح الصلبة الكلية (TDS) وتوجد تقنيتان

طريقة العمل:

1- طريقة عمل الخلطة الخرسانية المحتوية على ايونات العناصر.

يغسل ويجفف الركام (الحصى والرمل) جيداً وتوزن المواد الاولية لعمل الخلطة حسب النسب الموضحة في الجدول رقم (3) ويستعمل ماء الخلط عبارة عن محاليل ايونات العناصر بتركيز (100ppm) و (50ppm) لضمان وجود ايونات هذه العناصر داخل الخرسانة Concrete ويتم الخلط بصورة جيدة لتجانس مكونات الخرسانة مع الراتنج PU (او الغراء Glue)

وترص عجينة الخلطة في القالب وتترك يدوي وترص جيداً وتسوى وتعزل بواسطة مالح وتترك فترة (24) ساعة بعدها يفتح القالب وتغمر الخرسانة المتصلبة في وعاء مغطى يحتوي على

جدول (3) يوضح النسب الوزنية لخلط المواد الأولية والراتنجات لعمل الخرسانة

Cement (gm)	Water (gm)	Sand (gm)	Gravel (gm)	Wt resin/ Wt Cement
1	0.5	1.5	3	0 %
1	0.5	1.5	3	5 %
1	0.5	1.5	3	10 %
1	0.5	1.5	3	20 %

طرائق عمل قياسات التحليلية:

تستخلص العينة المحتوية على ايونات الرصاص عنده داله حامضيه (9.4) (محلول 0.05 Dithiozon %) ومحلول كلوروفورم لمدة ساعة وبجهاز هزاز يلاحظ تلون الطبقة العضويه بالون الوردي ويتم قياس الامتصاصيه بواسطه جهاز (uv-visible Spectrophotometer) عند طول موجي = 520 nm

3- طريقة تقدير ايونات الكاديوم المتبقية [9] :

تم الكشف عن ايونات الكاديوم بنفس طريقه الرصاص ماعدا اختلاف الداله الحامضيه فهي قاعديه ثم يضاف محلول Dithiozon والكلوروفورم يلاحظ ظهور اللون الوردي . تم قياس الامتصاصيه في جهاز (uv-visible Spectrophotometer) عند طول موجي = 520nm .

1- تأثير الزمن على كفاءة سحب الراتنجات:

درس تأثير الزمن على كفاءة سحب (احتواء) الراتنجات المخليبة (Glue PU) مع الايونات (Hg^{2+} Pb^{2+} Cd^{2+}) بتركيزين (100ppm) و(50ppm) داخل وخارج الخرسانة مع نسب مختلفه من الراتنج و باختيار فترات زمنية مبينة (30,24,18,12,5) يوماً لكل ايون راتنج الغراء Glue لاحتواء (سحب) ايونات العناصر. وكما هو موضح في الاشكال


(2-7) :

استخدمت طريقة الوجبة في هذه الدراسة وذلك بسحب حجوم معينة (5ml) من المحاليل المغمورة فيها الخرسانة وخلال فترات زمنية على التوالي (5,12,18,24,30) يوماً، ثم تعيين تراكيز الايونات المتبقية في العينة المسحوبة لمعرفة قابلية الراتنج المنتج المخليبي على سحب ايونات العناصر (Hg^{2+} , Pb^{2+} , Cd^{2+}) وكذلك قيس تراكيز المواد الصلبة المذابة الكلية (TDS) واستخدمت تقنية مطيافية الفلورة Spectrofluorotometer لتقدير ايونات الزئبقيك داخل وخارج الخرسانة واستخدمت قياسات الاشعة فوق البنفسجية (UV-Vible spectrophotometer) لتقدير ايونات الرصاص والكاديوم داخل الخرسانة وخارجها حسب طرائق العمل الموضحة ادناه:-


1- طريقة تقدير ايونات الزئبقيك المتبقية [7] :

قدره التركيز المتبقي للايون الزئبقي بطريقه مطيافية الفلوره (Spectrofluorometrically by Mudakavi) وهذه الطريقه تعتمد على اساس النظام الثلاثي بين ايون الزئبقيك ومحلول phenoathrolien 1-10 وصبغة الايوسين Eosine عن داله حامضيه تساوي (4.5) عندها يتكون اللون الارجواني الفاتح عند الطول الموجي = 555 nm وهو الطول الموجي في حالة الاثارة والانبعث لايون الزئبقيك


2- طريقة تقدير ايونات الرصاص المتبقية [8] :




شكل (5) يوضح تأثير زمن المعاملة على قابلية سحب ايون Hg^{2+} (100ppm) خارج الخرسانة من قبل الراتنج PU




شكل (2) يوضح تأثير زمن المعاملة على قابلية سحب ايون Hg^{2+} (100ppm) من خارج الخرسانة من قبل الغراء




شكل (6) يوضح تأثير زمن المعاملة على قابلية سحب ايون Pb^{2+} (100ppm) من خارج الخرسانة من قبل الراتنج PU



شكل (3) يوضح تأثير زمن المعاملة على قابلية سحب ايون Pb^{2+} (100ppm) من خارج الخرسانة من قبل الغراء



شكل (7) يوضح تأثير زمن المعاملة على قابلية سحب ايون Cd^{2+} (100ppm) من خارج الخرسانة من قبل الراتنج PU



شكل (4) يوضح تأثير زمن المعاملة على قابلية سحب ايون Cd^{2+} (100ppm) من خارج الخرسانة من قبل الغراء

2- دراسة تأثير نسب الراتنج والزمن على تركيز المواد الصلبة المذابة الكلية (TDS):

تقدر المواد الصلبة المذابة الكلية بوحدة (ppm) وهي المواد (Hg^{2+}, Pb^{2+}) داخل وخارج الخرسانة وبفترات زمنية مختلفة صلبة نافذة الى المحاليل التي غمرت فيها الخرسانة المحتوية على (5 , 12 , 18 , 24 , 30) يوماً لكل ايون الراتنجات (Glue , PU) وبوجود الايونات قيد الدراسة (Cd

جدول (4) يوضح تأثير نسب الغراء Glue على تركيز المواد الصلبة الذائبة والنافذة من الخرسانة (TDS) كدالة للزمن

(TDS) لمحاليل (الخرسانة المحتوية على 100ppm- Hg^{+2})				(TDS) لمحاليل (الخرسانة المغمورة في 100ppm- Hg^{+2})				Time (Day)
20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue	20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue	
3890	3990	4100	4330	4280	4340	4570	4760	5
3870	3960	3980	4310	4260	4310	4550	4750	12
3880	3950	3970	4300	4270	4290	4510	4760	18
3860	3920	3960	4350	4260	4310	4500	4770	24
3880	3940	3910	4650	4250	4300	4480	4690	30

جدول (5) يوضح تأثير نسب الراتنج PU على تركيز المواد الصلبة الذائبة والنافذة من الخرسانة (TDS) كدالة للزمن

(TDS) لمحاليل (الخرسانة المحتوية على 100ppm- Hg^{+2})				(TDS) لمحاليل (الخرسانة المغمورة في 100ppm- Hg^{+2})				Time (Day)
20%PU	10%PU	5%PU	0%PU	20%PU	10%PU	5%PU	0%PU	
2410	2370	2130	4490	2150	2280	2510	4410	5
2380	2270	2020	4410	2090	2320	2450	4380	12
2300	2130	2000	4390	2050	2340	2480	4400	18
2310	1970	1980	4400	2110	2290	2430	4420	24
1990	2010	2100	4460	2100	2260	2460	4500	30

جدول (6) يوضح تأثير نسب الغراء Glue على تركيز المواد الصلبة الذائبة والنافذة من الخرسانة (TDS) كدالة للزمن

(TDS) لمحاليل (الخرسانة المحتوية على 100 ppm Pb^{+2})				(TDS) لمحاليل (الخرسانة المغمورة في 100 ppm Pb^{+2})				Time (Day)
20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue	20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue	
3850	3960	3900	4290	4480	4580	4570	4690	5
3830	3940	3880	4270	4460	4560	4550	4660	12
3800	3930	3860	4240	4470	4540	4540	4650	18
3780	3950	3840	4210	4440	4550	4560	4670	24
3770	3920	3850	4230	4410	4520	4490	4640	30

جدول (7) يوضح تأثير نسب الراتنج PU على المواد الصلبة الذائبة والنافذة من الخرسانة (TDS) كدالة للزمن

(TDS) لمحاليل (الخرسانة المحتوية على 100 ppm pb)				(TDS) لمحاليل (الخرسانة المغمورة في 100 ppm pb)				Time (Day)
20%PU	10%PU	5%PU	0%PU	20%PU	10%PU	5%PU	0%PU	
2100	2050	2120	4500	2190	2260	2310	4520	5
2070	2040	2090	4460	2090	2230	2300	4530	12
1980	1990	2070	4410	2110	2250	2330	4500	18
1890	1950	2060	4430	2100	2210	2280	4480	24
1880	1960	2080	4420	2080	2230	2270	4460	30

جدول (8) يوضح تأثير نسب الراتنج PU على تركيز المواد الصلبة الذائبة والنافذة من الخرسانة (TDS) كدالة للزمن

(TDS) لمحاليل (الخرسانة المحتوية على 50 ppm pb)				(TDS) لمحاليل (الخرسانة المغمورة في 50 ppm pb)				Time (Day)
20%PU	10%PU	5%PU	0%PU	20%PU	10%PU	5%PU	0%PU	
2090	2110	2100	4120	2210	2280	2200	4300	5
2070	2070	2080	4100	2140	2250	2180	4290	12
1960	1970	2070	3980	2100	2220	2120	4150	18
1990	1960	2080	3960	2120	2230	2150	4180	24
1980	1980	2050	3990	2130	2240	2170	4200	30

جدول (9) يوضح تأثير نسب الغراء Glue على تركيز المواد الصلبة الذائبة والنافذة من الخرسانة (TDS) كدالة للزمن

(TDS) لمحاليل (الخرسانة المحتوية على 100 ppm Cd ²⁺)				(TDS) لمحاليل (الخرسانة المغمورة في 100 ppm Cd ²⁺)				Time (Day)
20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue	20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glu	
3600	3810	4060	4400	4090	4300	4320	4590	5
3540	3660	3900	4120	3940	4250	4480	4330	12
3530	3690	3870	4190	3980	4280	4460	4550	18
3510	3680	3860	4150	3970	4250	4380	4410	24
3500	3650	3840	4120	3950	4240	4390	4380	30

جدول (10) يوضح تأثير نسب الغراء Glue على تركيز المواد الصلبة الذائبة والنافذة من الخرسانة (TDS) كدالة للزمن

(TDS) لمحاليل (الخرسانة المحتوية على 50 ppm cd)				(TDS) لمحاليل (الخرسانة المغمورة في 50 ppm cd)				Time (Day)
20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue	20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glu	
3420	3830	4230	4610	4310	4500	4630	4660	5
3400	3510	3920	4060	4040	4190	4320	4510	12
3410	3480	3910	4040	4000	4170	4300	4490	18
3380	3490	3890	4020	3990	4160	4280	4470	24
3390	3440	3870	4080	3980	4140	4250	4420	30

جدول (11) يوضح تأثير نسب الراتنج PU على تركيز الاملاح الذائبة والنافذة من الخرسانة (TDS) كدالة للزمن

(TDS) لمحاليل (الخرسانة المحتوية على 100 ppm cd)				(TDS) لمحاليل (الخرسانة المغمورة في 100 ppm cd)				Time (Day)
20%PU	10%PU	5%PU	0%PU	20%PU	10%PU	5%PU	0%PU	
3790	3820	3810	4210	3210	3310	3290	4580	5
2340	2320	2290	4080	2720	2690	2780	4470	12
2370	2270	2310	4020	2760	2720	2690	4490	18
2310	2250	2300	4040	2750	2700	2700	4390	24
2290	2230	2280	4030	2740	2680	2670	4360	30

جدول (12) يوضح تأثير نسب الراتنج PU على تركيز المواد الصلبة الذائبة والنافذة من الخرسانة (TDS) كدالة للزمن

(TDS) لمحاليل (الخرسانة المحتوية على cd50 ppm)				(TDS) لمحاليل (الخرسانة المغمورة في cd50 ppm)				Time (Day)
20%PU	10%PU	5%PU	0%PU	20%PU	10%PU	5%PU	0%PU	
2820	2900	2990	4300	3400	3320	3480	4350	5
2300	2390	2510	3950	2960	2930	2960	4090	12
2310	2380	2770	4120	2980	2960	2900	4050	18
2280	2350	2740	4100	2950	2920	2870	4020	24
2270	2300	2710	3980	2970	2910	2880	4010	30

جدول (13) يوضح تأثير نسب الغراء Glue على تركيز المواد الصلبة الذائبة والنافذة من الخرسانة (TDS) كدالة للزمن

(TDS) لمحاليل (الخرسانة المحتوية على pb50 ppm)				(TDS) لمحاليل (الخرسانة المغمورة في pb50 ppm)				Time (Day)
20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue	20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue	
3700	4110	4030	4250	4610	4720	4940	4870	5
3680	3970	4020	4240	4550	4700	4890	4850	12
3590	3850	4010	4190	4530	4500	4870	4880	18
3620	3880	4020	4140	4540	4480	4880	4860	24
3610	3890	4000	4160	4500	4460	4860	4840	30

مناقشة النتائج التحليلية:

دراسة تأثير راتنج الغراء Glue على الخرسانة: دراسة تأثير راتنج راتنج الغراء Glue على الخرسانة: من خلال حصيللة النتائج الخاصة بالخرسانة المحتوية على نسب (14).
مختلفة من راتنج الغراء Glue والمحتوية على الايونات (Hg^{2+} , Pb^{2+} , Cd^{2+}) والمدرجة في الجدول (14) نتائج الخرسانة المحتوية على ايونات العناصر السامة

الجدول (14) نتائج الخرسانة المحتوية على ايونات العناصر السامة

نتائج الخرسانة المحتوية على M^{2+} 100ppm				نتائج الخرسانة المغمورة في M^{2+} 100 ppm				%Resin	M^{2+}
20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue	20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue		
99.82	99.7	99.6	99.0	99.65	99.45	99.0	98.9	%Con	Hg^{2+}
18	18	18	18	18	18	18	18	Time	
12.6	12.5	12.5	12.3	12.3	12.4	12.2	11.9	pH	
3880	3950	3970	4300	4270	4290	4510	4760	TDS	

نتائج الخرسانة المحتوية على M^{2+} 100ppm				نتائج الخرسانة المغمورة في M^{2+} 100 ppm				%Con	M^{2+}
20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue	20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue		
99.8	99.9	99.75	99.12	99.70	99.62	99.42	98.9	%Con	Pb^{2+}
18	18	24	30	12	24	24	30	Time	
12.5	12.6	12.7	12	12.4	12.2	12.2	12.0	pH	
3800	3930	3840	4230	4460	4550	4560	4640	TDS	
99.84	99.85	99.80	99.02	99.8	99.70	98.91	98.76	%Con	Cd^{2+}
12	18	18	30	18	18	18	18	Time	
12.5	12.6	12.6	12.3	12.3	12.2	12.4	12.2	pH	
3540	3690	3870	4120	3980	4280	4460	4550	TDS	

افضل نسبة للراتنج كانت (20 %) ومع الايونات الثلاثة لانها تعطي اعلى نسبة سحب للايونات قيد الدراسة وبنفس الفترة الزمنية عند منتصف الشهر تقريبا (12-18) يوماً وبافضل دالة حامضية. وكانت كفاءة الراتنج على سحب الايونات وعند وجودها خارج الخرسانة حسب الترتيب التالي $Hg^{2+} > Pb^{2+} > Cd^{2+}$ اما عند وجود الايونات داخل الخرسانة يكون ترتيب الايونات حسب الترتيب التالي: $Pb^{2+} > Cd^{2+} > Hg^{2+}$ اما نتائج الخاصة بالخرسانة المحتوية على نسب مختلفة من راتنج الغراء Glue والمحتوية على الايونات (Hg^{2+} , Pb^{2+} , Cd^{2+}) بتركيز (50ppm) والمدرجة في الجدول (15).

الجدول (15) نتائج الخرسانة المحتوية الغراء Glue وايونات العناصر السامة

نتائج الخرسانة المحتوية على M^{2+} 50ppm				نتائج الخرسانة المغمورة في M^{2+} 50 ppm				%Resin	M^{2+}
20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue	20%Glue	10%Glue	5%Glue	0%Glue		
99.3	99.3	99.2	98.3	99.3	98.65	98.3	97.8	%Con	Hg^{2+}
18	18	18	18	18	18	18	18	Time	
12.5	12.3	12.1	12	12.2	12.1	12.1	11.3	pH	
3520	3760	3990	4250	4580	4510	4790	4920	TDS	
99.7	99.76	99.56	98.04	99.64	98.9	98.48	98.18	%Con	Pb^{2+}
18	18	18	18	24	24	24	30	Time	
12.4	12.3	12.1	12.1	12.4	12.5	12.1	11.5	pH	
3620	3880	4020	4140	4540	4480	4880	4840	TDS	
99.8	99.72	99.36	98.24	99.3	98.34	97.8	97.6	%Con	Cd^{2+}
18	18	18	18	18	18	18	24	Time	
12.7	12.6	12.6	12.3	12.4	12.3	12.2	11.8	pH	
3410	3480	3910	4040	4000	4170	4300	4470	TDS	

على ان في الحالة الاولى (الايونات خارج الخرسانة) يكون ارتباط الايون (Pb^{2+}) مباشرة مع الغراء مما يتيح فرصة اكبر للايونات الاخرى (Mg^{2+} , Ca^{2+}) بالنفوذ الى المحلول الذي غمرت فيه الخرسانة (كما مبين في المخطط (1-5) والذي يوضح ارتباط ايون الكالسيوم مع الغراء اللاصق اذ تحل مكانه ايون Pb^{2+} في حالة وجوده في الخرسانة). اما بالنسبة الى ايون (Cd^{2+}) تكون اعلى نسبة سحب له من قبل الراتنج من خارج الخرسانة هي (99.3%) وعند وجوده داخل الخرسانة تكون (99.8%) وبنفس الفترة الزمنية (18) يوماً وافضل نسبة للراتنج (20%) للحالتين. اما المواد الصلبة المذابة كانت بتركيز (4000ppm) في حالة الايون خارج الخرسانة اما في الاخرى يكون تركيز المواد الصلبة المذابة (3410ppm)

استنتج بان اعلى نسبة سحب للايون (Hg^{2+}) في الحالتين داخل و خارج الخرسانة (99.3 %) متقاربة و بنفس الفترة الزمنية (18) يوماً باختلاف وقيمة تركيز المواد الصلبة المذابة (TDS) مساو الى (4580ppm) بينما عند وجود الايون داخل الخرسانة وجدت المواد الصلبة المذابة بتركيز (3520ppm) وهي اقل بسبب ارتفاع الدالة الحامضية. اما بالنسبة لايون (Pb^{2+}) وجد ان اعلى نسب للسحب من قبل الراتنج هي (99.64 %) عن وجوده خارج الخرسانة و (99.7 %) في حالة وجوده داخل الخرسانة باختلاف الزمن في حالة خارج الخرسانة كان افضل زمن هو (24) يوماً بينما في حالة داخل الخرسانة كان افضل زمن هو (18) يوماً. وجد اختلاف في قيمة الاملاح المذابة رغم ثبوت الدالة الحامضية بسبب عملية الاماهة (Hydration) للاسمنت , هذا يدل

دراسة تأثير راتنج PU على الخرسانة:

من خلال حصيلة النتائج الخاصة بالخرسانة المحتوية على نسب مختلفة من راتنج PU والمحتوية على الايونات (Hg^{2+} , Pb^{2+} , Cd^{2+}) بتركيز (100ppm) والموضحة في الجدول (16).

الجدول(16) نتائج الخرسانة المحتوية PU وايونات العناصر السامة

نتائج الخرسانة المحتوية على M ²⁺ + 100ppm				نتائج الخرسانة المغمورة في M ²⁺ + 100 ppm				%Resin	M ²⁺
20 % PU	10%PU	5% PU	0% PU	20% PU	10% PU	5% PU	0% PU		
99.9	99.8	99.65	99.1	99.7	99.6	99.65	98.9	%Con	Hg ²⁺
12	24	18	12	12	24	30	24	Time	
12.4	12.3	12.4	11.9	12.7	12.7	12.6	12.1	pH	
2380	1970	2000	4410	2090	2290	2460	4420	TDS	
99.6%	99.58	99.42	98.83	99.66	99.52	99.08	98.84	%Con	Pb ²⁺
18	18	24	24	12	18	18	18	Time	
12.7	12.6	12.7	12.2	12.1	12.1	11.8	11.6	pH	
1980	1990	2060	4430	2090	2250	2330	4500	TDS	
99.95	99.89	99.78	99.25	99.89	99.77	99.75	99.07	%Con	Cd ²⁺
12	18	18	24	18	12	24	30	Time	
12.6	12.6	12.4	12.1	12.2	12.3	12.2	12.1	pH	
2340	2250	2310	4040	2760	2690	2700	4360	TDS	

الايونات بالراتنج اكبر من الايونات داخل الخرسانة وكلا الحالتين عند منتصف الشهر تقريبا (12-18) يوماً. وكانت اعلى نسبة سحب لايون الكاديوم (Cd²⁺) (99.89%) عند وجوده خارج الخرسانة وبنسبة (99.95%) عند وجوده داخل الخرسانة بينما افضل دالة حامضية كانت (PH = 12.2) للحالة الاولى و (PH = 12.6) للحالة الثانية والتي عندها تكون الاملاح المذابة (TDS) للايون وبالحالتين متقاربة مما يدل على ان الارتباط الكبير بين الراتنج والايون .وكفاءة السحب كانت متقاربة وبفارق قليل جدا فعند وجود الايون خارج وداخل الخرسانة تكون الكفاءة حسب الترتيب التالي $Pb^{2+} > Hg^{2+} > Cd^{2+}$ من خلال النتائج الخاصة بالخرسانات المحتوية على نسب مختلفة من راتنج PU والمحتوية على الايونات (Cd²⁺, Pb²⁺, Hg²⁺) بتركيز (100ppm) والمبينة في الجدول (17)

وجد ان اعلى نسبة سحب للايون (Hg²⁺) وهي (99.7%) عند وجود الايون خارج الخرسانة ،والنسبة مساوية الى (99.9%) عند وجود الايون داخل الخرسانة وبنفس الفترة الزمنية للحالتين (12) يوماً بينما افضل دالة حامضية عند وجود الايون خارج الخرسانة هي (PH = 12.2) ، اما في الحالة الاخرى تكون (PH = 12.6) وعند المقارنة في نتائج تركيز الاملاح المذابة (TDS) فانها تكون اقل رغم قلة الدالة حامضية في حالة وجود الايون خارج الخرسانة بسبب ان ايون (Hg²⁺) كان ارتباطه مع الراتنج اكبر من ازالة الايونات الاخرى (Ca²⁺, Mg²⁺) الموجودة في تركيب الاسمنت. واعلى نسبة لسحب ايون الرصاص (Pb²⁺) تكون (99.66%) للحالة الاولى وقيمة تركيز المواد الصلبة المذابة (TDS) مساوي الى (2090ppm)، و (99.62%) المواد الصلبة المذابة (TDS) بتركيز (1980ppm) للحالة الثانية بسبب ارتباط

الجدول(17) نتائج الخرسانة المحتوية الغراء PU وايونات العناصر السامة


نتائج الخرسانة المحتوية على M ²⁺ 50ppm				نتائج الخرسانة المغمورة في M ²⁺ 50 ppm					
20 % PU	10%PU	5% PU	0% PU	20% PU	10% PU	5% PU	0% PU	%Resin	M ²⁺
99.42	99.4	99.3	98.3	99.2	99.2	98.9	97.8	%Con	²⁺ Hg
18	12	12	12	18	18	18	18	Time	
12.6	12.5	12.3	12.2	12.5	12.3	12.2	11.4	pH	
1980	1960	2310	4050	2500	2260	2590	4520	TDS	
99.78	99.68	99.38	98.6	99.0	99.36	99.1	97.76	%Con	Pb ²⁺
12	12	12	18	18	18	18	18	Time	
12.6	12.5	12.4	12.1	12.5	12.4	12.3	12.2	pH	
1960	1970	2070	3980	2100	2220	2120	4150	TDS	
99.8	99.6	99.64	98.56	99.0	99.4	99.3	97.68	%Con	²⁺ Cd
18	18	18	30	18	18	18	18	Time	
12.4	12.6	12.6	12.2	12.3	12.2	12.1	12.1	pH	
2810	2350	2770	3980	2980	2960	2900	4050	TDS	

الآخري (Ca^{2+} , Mg^{2+}) ضمن تركيب الاسمنت. كفاءة الراتنج على سحب الايونات وعند وجودها خارج الخرسانة حسب الترتيب التالي

$Hg^{2+} > Cd^{2+} = Pb^{2+}$ اما في حالة وجود الايونات داخل الخرسانة يكون الترتيب حسب التالي :

$Cd^{2+} = Pb^{2+} > Hg^{2+}$ وتفسر قابلية احتواء الايونات قيد الدراسة من قبل الراتنج PU (بولي كحول الفورفورال المسند الى الرغوة الاسفنجية) من خلال ارتباط الايون مع المجاميع الفعالة ضمن التركيب المتوقع له وحسب.

وجد هناك تقارب كبير بين نسب سحب الايونات للحالتين داخل وخارج الخرسانة و بنفس الفترات الزمنية وهي عند منتصف الشهر تقريبا (12-18) يوماً. وباختلاف في الدالة الحامضية لجميع الايونات (Hg^{2+} , Pb^{2+} , Cd^{2+}). ويلاحظ الاختلاف البسيط على الرغم تشابه الظروف للسحب الايوني (Pb^{2+} , Cd^{2+}) كانت (99.0%) عند وجودهما خارج الخرسانة و بنسبة (99.8%) داخل الخرسانة للايونين. بصورة عامة وجد ان نتائج تركيز الاملاح المذابة (TDS) للايونات خارج الخرسانة كانت اعلى من حالة وجود الايونات داخل الخرسانة مما يدل على ان الايونات الثلاثة قيد الدراسة اكبر ارتباط بالراتنج منه في عملية ازالة الايونات



شكل (8) ارتباط الايون الثنائي مع راتنج PU

References

- [1] E.Tomus; "IUPAC Compendium of Chemical Terminology", J 67,895 (2004).
 [2] J.Nalco; "Heavy Metal Removal Technology", the Preindustrial Green Chemistry Challenge Awards Program Summary of (1999).
 [3] رسالة ماجستير مقدمه الى كلية العلوم جامعة البصرة / ميادة عبد الله عدنان الثامري (2007).
 [4] G.M.Kline; J. Analytical Chemistry of Polymer Interscience Publisher, New York, P.203, (1959).
 [5] N.J.Meqson; "Phenolic Resin Chemistry"; London Batter Worth (1958).
 [6] G.Michael and A.Lrene;" A formulary of Paints and other coating "; (1978).
 [7] J.R Mudakavi Spectrophotometer determination of trace amount of Mercury With phenanthroline and Eosin, Analyst, 109 p 1577-1579 (1989).
 [8] H .Irving and E. Butler, J. Analyst, Vol.78, p.572 (1953).
 [9] Z. Marczenco; " Spectrophotometric Determination of Element"; Chapter 12, (1976).
 [10] D. Braun .H. cherdron. M.Rehahn " polymer Synthesis : Theory and Practice " 3rd (1998) .
 [11] R.Gonzalez, R.Martinez, J.Makromol Chem. Rapid Commun , No .192, Vol.1 (1992).

Summary

The present work was planned to synthesis of two types of polymeric materials, the polyfurfural alcohol which prepared from the polymerization of furfural alcohol and then carrier on the polyurethane foams also this study included the use of glue (commercial adhesive ... poly(vinylacetate-co-vinylalcohol) as the chelating polymers .These polymers were characterized by FT-IR. The present work planned the ability of these polymers for it's chelating the divalent metals (Hg^{+2} , Pb^{+2} , Cd^{+2}) through the use of different weight percentages of the polymers as additives for concrete. Also the effect of time and pH on the efficiency of these polymers for chealating of ions (in the case of 50 ppm and 100 ppm concentration) in concrete solution. The efficiency of these polymers for chelating for ions increase with time until it reached the equilibrium state (12-18) days (concrete solution. Also from (TDS) measurement for concrete solution it found that the value of (TDS) is inversely proportional to the pH of solution, further more it was found that these ions may be displace the Ca^{+2} and Mg^{+2} ions in concrete solution on the other hand the study included the effect of there resin on the compression resistant for concrete and from the result found that the value of compression resistance increase with increasing weight percentage of the resin in the concrete.