

محاضرة رقم 8

النظام الهيكلي الخرساني

موانع الرطوبة

Damp Proofing



اضرار الرطوبة

من الضروري محافظة أي بناء من الرطوبة بحيث يبقى جافاً لما للرطوبة من اضرار انشائية وجمالية وصحية . فمن الناحية الانشائية تكون المواد المسامية (كالطابوق والمواد الرابطة ومعظم انواع الخرسانة) اقل تحملاً عندما تكون رطبة وكذلك فان الرطوبة تكون عاملاً اساسياً في حدوث التزهر وفي تنشيط تفاعل الاملاح وخاصة الكبريتية منها مع المركبات السمنتية ذلك التفاعل الذي يسبب اضعاف الخرسانة والمواد السمنتية الاخرى تبعاً لشدة التفاعل . كما وان انجماد المياه داخل الاعضاء الانشائية قد يؤدي الى تفتت ذلك الجزء نتيجة لتمدد الماء داخل الفجوات وتسلطه اجهادات عالية على ما يجاوره من مواد اذا كان تمده مقيداً . ان الرطوبة عامل اساس في صدأ وتآكل بعض المعادن وعلى هذا فان الرطوبة تقلل من دوام أي منشأ بالاضافة الى الناحية الجمالية حيث أن البقع الرطبة تكون بلون مختلف عن المحلات الجافة مما يشوه المظهر ويلحق اضراراً بالختم والطبقات التجميلية للسطوح البنائية . واضح ان الابنية ذات الرطوبة العالية هي غير صالحة للإشغال والسكن من الناحية الصحية .

منافذ تسرب الرطوبة الى الابنية

- يمكن ان تصبح الابنية رطبة من الداخل (أو متأثرة بالرطوبة في واحد أو أكثر من الحالات التالية) -
- ١ - بسبب الرطوبة الناتجة عن استعمال الماء مع المواد الانشائية عند البناء حيث يعتبر الماء مادة أساسية للبناء بالطابوق والكتل ولاعمال الخرسانة والمواد الرابطة وغيرها ويستهلك بكميات كبيرة . عند جفاف الماء الفائض قد تظهر بقع الاملاح نتيجة لذلك . في جميع الحالات يستوجب عدم المباشرة بالانهاء والختم الا بعد ان يجف البناء بصورة جيدة . تعتمد سرعة الجفاف على درجة الحرارة والرطوبة الجوية وكذلك على التهوية الجيدة .
 - ٢ - نتيجة لانتقال الماء من التربة الى الجدران او الارضيات بسبب الخاصية الشعرية وصعودها فوق مستوى المياه الجوفية أو بسبب ضغط المياه كما في السرايب تحت مستوى المياه الجوفية .
 - ٣ - نتيجة لاختراق الماء للسقوف بسبب خلل في تسطيح السقوف أو من خلال بناء السائر .

- ٤ - نتيجة لاختراق مياه الامطار الجدران الخارجية من الجانب بسبب الامتصاص أو الفتحات .
- ٥ - نتيجة لخلل في مجاري الخدمات الناقلة للسوائل كنضوح انابيب المجاري أو المياه أو المرازيب ... الخ .
- ٦ - نتيجة لتكثف بخار الماء الموجود في الهواء على السطوح الباردة من المنشأ .

المواد المستعملة كموانع للرطوبة

- ان مقاومة اية مادة انشائية للرطوبة تعتمد على مجموعة من الخواص منها : -
- ١ - أن تكون صفاء أي لا يخرقها الماء او لا تمتصه ويعتمد ذلك على وجود المسامات المتصلة والمستمرة التي تساعد على الامتصاص وعلى اختراق الماء وكذلك على الشقوق التي قد تحدث نتيجة للانفعالات التي تتعرض لها المادة أو المنشأ بحيث تصبح المادة منفذاً للماء .
 - ٢ - ان لا تتفاعل المادة مع الماء ويتغير تركيبها بحيث تصبح غير مقاومة للرطوبة .
 - ٣ - ان تكون المادة ذات دوام طويل يتناسب وعمر المنشأ .
- بالاضافة الى الخواص الوارد ذكرها سابقاً فان المواد التي تستعمل كموانع رطوبة يفضل ان تكون : -
- ١ - ذات مرونة (flexibility) . كافية لتجنب التشقق نتيجة للحركة التي تتعرض لها في المنشأ
 - ٢ - سهلة الاستعمال .
 - ٣ - ذات تحمل كاف لمقاومة الاجهادات التي تتعرض لها في المنشأ .
 - ٤ - ذات كلفة مناسبة .

ان المواد المستعملة كموانع للرطوبة متعددة منها : -

- ١- **القيـر والاسفلت (Asphalt) :** وهي مجموعة من المنتجات الهيدروكاربونية التي قد تكون طبيعية كما في القير أو من مشتقات النفط عند تكريره كما في الاسفلت . وهذه المواد كثيرة الاستعمال ورخيصة الكلفة نسبياً وتستعمل كموانع للرطوبة على السطوح الافقية والعمودية حيث توضع بسمك (٢٠ - ٣٠) ملم حسب الحاجة بعد ان تسخن الى درجة حرارة مناسبة تسهل فرشها على السطوح وتوزيعها بسمك متجانس . يمكن فرش هذه المواد باكثر من طبقة واحدة لحين الحصول على السمك المطلوب . تحرق كتل القير الطبيعي في كور مكشوفة مبنية بالطابوق لعدة ساعات ويمزج معه القير السيلالي بنسبة حوالي الثلث لاعطائه مرونة كافية . لا يُسمح باضافة النفط الاسود او النفط الابيض كمذيب لان ذلك يؤدي الى تفتت القير وفقدانه مرونته بعد مدة . اما انواع الاسفلت فتجهز

بيراميل عادة حيث تسخن على نار وهي داخل البراميل لحين الحصول على الليونة المطلوبة وتكون انقى من القير الطبيعي . لا يستعمل الاسفلت بسبك كبير عادة لاحتمال سيلانه عند ارتفاع درجات الحرارة وتسربه من فوهات المرازيب . ان غليان الاسفلت لفترة طويلة يؤدي الى فقدان خواص الليونة . يتميز مانع الرطوبة القيري والاسفلتي بكونه قابلاً للانبثاق خارجاً تحت تأثير الاجهادات التي يتعرض لها ويزداد ذلك عند التعرض لدرجات حرارية مرتفعة . ان كلفة هذه المواد المعتدلة تجعلها مفضلة الاستعمال في الحالات التي لا تتعرض فيها الى اجهادات كبيرة وعندما يتطلب استعمال مساحات واسعة ومستمرة من مانع الرطوبة خاصة وانها لا تتشقق تبعاً للشقوق الشعرية التي تحصل في المنشأ بسبب مرونتها وحتى قابليتها على التئام الشقوق الشعرية التي قد تحصل نتيجة الانكماش في موسم البرد وذلك عند ارتفاع درجات الحرارة صيفاً .

٢- لباد الاسفلت (Asphaltic Felt) :

هو ورق سميك او جنفاص مشع بطبقة من الاسفلت المنتور فوقه الرمل او التالك لمنع التصاق الطبقات قبل الاستعمال . ينتج اللباد بطبقة واحدة او اكثر من مادة ليفية (الورق او الجنفاص) وطلاء قيري (تسمى الطبقة قاط) حسب السمك المطلوب الذي يتراوح بين ٣ - ٦ ملم عادة ويجهز على شكل لفات (اطوال) بعرض حوالي ١ م وبطول يمكن اتجاذه حسب الطلب . يستعمل لباد الاسفلت كثيراً في اعمال قطع الرطوبة في السطوح والجدران حيث تؤخذ طبقة واحدة من اللباد (ذو قاط واحد او اكثر) تثبت بين طبقتين من المادة الرابطة عند بناء الجدار او بين طبقتين من مادة قيرية مانعة للرطوبة ولاصقة عند الاستعمال في السطوح .

عند اتصال قطع اللباد فيما بينها فيجب ان تتراكب بمسافة ٧٥ - ١٠٠ ملم وتلصق الحافات المترابكة بالمادة القيرية ايضاً .

٣- الاصباغ الاسفلتية (Emulsion Asphalt)

وهي من نوع الاصباغ المستحلبة وتستعمل لطلي السطوح الخرسانية لزيادة مقاومتها للرطوبة ولتأثيرات التربة وكذلك لطلي الانابيب وخزانات المياه وغيرها . انها مواد ذات اصل اسفلتي محلوقة في سائل خفيف يساعد على تداخل المواد الاسفلتية في مسامات السطح المراد طلاؤه وسريع الجفاف حيث يكون الصيغ بعد جفاف السائل حاجزاً مائياً منفراً للماء ومائلاً لمسامات السطح .

٤- صفائح الرصاص تستعمل صفائح الرصاص كمانع للرطوبة وتتميز بمرونتها ودوامها العالي وارتفاع كلفتها . تكون الصفائح بسبك لا يقل عن ١.٨ ملم وتتراكب الصفائح في المفاصل لمسافة ١٠٠ ملم كما في اطوال اللباد عند الاستعمال لمنع ارتفاع الرطوبة العمودية في الجدران .

٤- صفائح النحاس مانع رطوبة مرن ذو دوام عالي ويستعمل كما في الرصاص الا ان سمك الصفائح يجب أن لا يقل عن ٠.٢٥ ملم . لا تنسحب تحت تأثير الاجهادات العالية .

٥- الماستك الاسفلتي (Asphalt Mastics)

تطلق كلمة ماستك على كافة المنتجات الاسفلتية والقيرية المفروجة مع مواد ملدنة (plasticizers) ومالئة (fillers) وسوائل جفوفة وغيرها . بحيث تستعمل كمواد مانعة للرطوبة او مواد لاصقة لبعض المنتجات البنائية كالكاشي السيراميكي وبعض انواع البلاطات وغيرها . ان المقصود محلياً بكلمة ماستك هو تلك المواد الاسفلتية أو القيرية التي تمزج مع مواد أخرى كالمطاط أو الاسبست أو مواد بلاستيكية أو غيرها (حسب طبيعة الاستعمال) وتباع بهذا الشكل كي تستعمل في ملء وختم المفاصل

ان الماستك الجيد يجب ان يكون : -


- ١ - مناسباً لظروف الاستعمال
 - ٢ - يحتفظ بلدونته وخوامه لفترة زمنية مناسبة بحيث يكون قابلاً للتمدد والتقلص مع المفصل ذاته تبعاً لحركته .
 - ٣ - ان يلتصق بصورة جيدة مع جدران المفصل ولا يلتصق بالمواد التي يتعرض لها سطح المفصل الخارجي كالاقدام او الاحمال الاخرى المحتكة بالسطح .
- لاستعمال الماستك ينظف المفصل تماما ويجفف ثم تطلب جوانبه بمادة الاساس (primer) التي يجب ان تكون بنوعية مناسبة ثم يهيا الماستك ساخناً او بارداً (حسب تعليمات المنتج) ويشكل شريط بمقطع مناسب للمفصل باليد او بألة بسيطة حيث يكبس هذا الشريط في المفصل وتعالج محلات التوصيل وكذلك سطح الماستك بألة درز مديبة خاصة وبذلك يكون الماستك مستمرا على طول المفصل باكماله . يشكل وجه المفصل حسب الحاجة كأن يكون مستويا او مقعرا . . الخ .

طرق معالجة المباني لمقاومة الرطوبة

- . لمحافظة الابنية الحديثة من الرطوبة عند تشييدها يجب معالجة محلات تسربها الى البناء بصورة جيدة وهذه تشمل بشكل عام على معالجة : -
- أ - السقوف .
 - ب - الجدران وارضية الطابق الارضي .
 - ج - الاقسام البنائية التي تكون تحت مستوى سطح الارض كالراديب والملاجئ وغيرها من المرافق التي يستوجب ان تكون حفيظة من الرطوبة .

معالجة السقوف

في السقوف المستوية يكون بناء السائر او رداءة التسطیح او محلات اتصال المرازيب بالسطح هي نقاط ضعف تترب منها الرطوبة عادة . تكون السائر اما خرسانية مسلحة تسليحاً خفيفاً او مبنية بالطابوق والسمنت . ان السائر الخرسانية اقل امتصاصاً للماء من بناء الطابوق والسمنت . ان بناء السائر بالطابوق يستوجب انتقاء نوعيات جيدة من الطابوق . قد تترب الرطوبة من السائر الى السطح اما عن طريق الرطوبة المتصمة خلال بناء السائر نفسها وهذا يستوجب عمل ساف افقي من مانع رطوبة يكون تحت غطاء السائر في السائر الواطئة او سافين احدهما تحت الغطاء والآخر بمستوى اعلى مانع الرطوبة في جافة السائر السفلية وذلك في السائر المرتفعة . او عن طريق تسرب المياه من وجه السائر الداخلي الى السقف وهذا يستوجب ان تؤخذ طبقات مانع الرطوبة من السقف وتستمر عمودياً على وجه السائر الداخلي من الاسفل لمسافة لا تقل عن ١٥ - ٢٠ سم ثم تتداخل في السائر افقياً



.تستعمل طبقات القير او الاسفلت
(طبقتين على الاقل) كمانع رطوبة للسطوح الا ان التسطیح الجيد يكون
باستعمال طبقات من القير او الاسفلت بينهما اطوال من اللباد الاسفلتي بحيث
تكون الطبقة الاولى قيرية ثم يؤخذ اللباد بطبقة اخرى وتتراكب قطع اللباد لمسافة
لا تقل عن ١٠ ملم وتكون القطعة المتراكبة العليا باتجاه اعلى مسار الماء لمنع اختراق
الماء من خلال المفصل وتلصق مسافة التراكب بمادة قيرية لاصقة أي لا تتلامس قطع
اللباد فيما بينها مباشرة ثم تؤخذ بعد ذلك طبقة اخرى من المادة القيرية واخرى
من اللباد وهكذا بحيث يكون عدد طبقات القير اكثر من اللباد طبقة واحدة وتكون
اول طبقة من المادة القيرية . ان عدد الطبقات يعتمد على درجة المحافظة المطلوبة .

يوضع مانع الرطوبة القيري مع اللباد فوق السطح العلوي للسقف الخرساني
مباشرة عندما تكون المادة العازلة المستعملة هشة كالتهویر بالتراب بينما توضع
طبقات مانع الرطوبة فوق طبقة العازل الحراري اذا كان من مادة ذات تحمل
معتدل و سطح مستو نسبياً كالخرسانة الخفيفة الوزن مثلاً وتعمى بطبقة من الركام
للمحافظة على مانع الرطوبة وذلك في حالة عدم استخدام السطح (شكل ١٢ - ١ .
٢) وبخلافه فان السطح ينهى عادة بتطبيقه بالكاشي السمتي او البلاطات
الخرسانية (شتاكر)
في جميع الحالات يعمل الوجه النهائي
للتسطيح بانحدار ١ : ٤٠ - ٨٠ حسب خشونة السطح باتجاه المرازيب التي يجب ان
تكون ذات قطر مناسب وابعاد كافية حسب معدلات هطول الامطار في ذلك
الموقع .

